

CORKGARD FUV BROWN

Trattamento protettivo anti UV per sughero espanso MD FACCIATA e DECORK faccia a vista

Dispersione acquosa a base del polimero fluorochimico SCOTCHGARD™ e di polimeri poliuretani e acrilici con due assorbitori, che assorbono gli UV a diverse lunghezze d'onda.

Caratteristiche

- A base di polimero SCOTCHGARD™;
- Offre proprietà anti UV, anti-invecchiamento idrorepellenti, anti-macchia e protezione contro lo sporco;
- Mantiene inalterate le caratteristiche naturali del sughero, la traspirabilità e la percezione al tatto;
- Non contiene tensioattivi, clorofluorocarburo (CFC), PFOA o PFOS;

Applicazione

Verifica del supporto

- Assicurarsi che la base di applicazione non contenga contaminanti che potrebbero interferire con le prestazioni del prodotto.
- I materiali da trattare devono essere puliti e asciutti.

Applicazione

- Applicare senza alcun tipo di diluizione;
- Applicare con rullo antigoccia;
- Applicare, prima verticalmente e poi orizzontalmente;
- Far passare il rullo in modo irregolare, in direzioni diverse, in modo da evitare la comparsa di sovrapposizioni dei rulli, nonché per garantire un'elevata penetrazione del prodotto nel supporto;
- Per una buona applicazione, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 5 e 30°C e l'umidità relativa tra il 50 e il 70%.

Limitazioni d'uso

- Non utilizzare in presenza di temperatura ambiente < 5°C e > 30°C e con umidità relativa < 50% e > 70%;
- Le superfici non devono essere superiori a 25°C;
- Evitare l'applicazione con luce solare diretta e vento forte.

Precauzioni e indicazioni per la sicurezza

Non ci sono particolari rischi per la salute derivanti dall'uso corretto di questo prodotto e si raccomandano solo misure di protezione standard.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.



Caratteristiche Tecniche

Colore: Marrone

Viscosità 14-16 s (Thomas-Stormer ASTM D-562)

Densità: 1,04 ± 0,02 g/cm³ a 20°C (DIN 53217)

Essiccazione: ca. 1-2 ore (20°C 65% UR)

Efficacia massima: dopo 48 ore

Condizioni di utilizzo: da 5°C a 30°C e 50-70% UR

Contenuto COV: non applicabile

Altre Informazioni

Confezioni: latta da 25 litri

Rendimento teorico: 3-4 m²/l

Durata/Stoccaggio: 6 mesi se conservato sigillato nella confezione originale, in luogo asciutto e ventilato, con temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

Trasporto: non soggetto ad alcuna limitazione

Documentazione correlata

- Protocollo di Posa Sistema MD CORK FACADE
- Scheda di Sicurezza

Componenti il sistema MD CORK FACADE

- ISOVIT E-CORK MD - Collante per fissaggio
- Pannello in sughero CORKPAN MD FACCIATA
- SOUDASEAL 215 LM - Adesivo sigillante a base di MS Polymer
- **CORKGARD FUV BROWN - Soluzione protettiva anti-UV**