

# ISOVIT AD 20 SLS

Primer fissativo antialcalino ai silicati.

**ISOVIT AD 20** è un primer ai silicati, che ha lo scopo di uniformare l'assorbimento e la base cromatica del supporto, oltre che fornire una protezione antialcalina a rivestimenti a base di calce, da rivestire con finitura ISOVIT REV SLS.

## Caratteristiche

- Contrasta la formazione di alghe e funghi;
- Facile da applicare, uniforma l'assorbimento del supporto;
- Impiegato nel Sistema ETICS ISOVIT CORK (ETA 19/481).

## Impieghi

- Primer per cappotti in sughero, a base di calce naturale;
- Adatta all'impiego in estermo;
- Non applicare su metallo, plastica, legno e pitture recenti.

## Applicazioni

Verificare che il supporto sia integro, senza fessure, libero da grassi o altri contaminanti e perfettamente asciutto. Su superfici già pitturate, spazzolare e lavare il substrato; rimuovere le parti a ridotta aderenza e ripristinarle.

Nel caso fossero presenti funghi o muffe, procedere alla loro totale rimozione, utilizzando apposite sostanze, prima di applicare il primer **ISOVIT AD 20 SLS**.

Mescolare il prodotto fino a renderlo perfettamente omogeneo, non diluire e stendere una mano di **ISOVIT AD 20 SLS** con l'aiuto di un pennello o di un rullo.

## Limitazioni d'uso

- Applicare **ISOVIT AD 20 SLS** con temperature ambiente e del supporto non inferiori ai 5°C e non superiori ai 30°C;
- Con clima caldo e/o secco o con superfici esposte a sole e vento diretto, si consiglia di proteggere le facciate;
- Il prodotto non deve essere applicato in caso di pioggia o umidità molto elevata (U.R. > 70%), o quando è prevista pioggia nella zona entro 24 ore dall'applicazione;
- **ISOVIT AD 20 SLS** deve essere utilizzato senza aggiungere altri prodotti.



## Caratteristiche Tecniche

**Densità:** 1320 ± 0,05 kg/m<sup>3</sup>

**Viscosità:** 65 ± 5 K. U

**Diluyente:** Acqua

## Altre Informazioni

**Confezioni:** Secchi da 15 l

**Asciutto al tatto:** circa 3 ore

**Attesa tra du mani successive:** 8-10 ore

**Rendimento teorico:** 10-12 m<sup>2</sup> /l/mano

**Validità/Stoccaggio:** 12 mesi se conservate in confezioni integre e in luoghi riparati da sole e caldo

## Indicazioni per la sicurezza

- Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle;
- Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle;
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
- Indossare abbigliamento da lavoro e guanti adeguati;
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare uno specialista medico;
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

## Documentazione correlata

- Protocollo di Posa Sistema ETICS ISOVIT CORK

## Componenti il sistema ISOVIT CORK

- ISOVIT E-CORK - Collante/Rasante
- **ISOVIT AD 20 SLS - Primer antialcalino**
- ISOVIT REV SLS - Rivestimento silicato-silossanico a spessore